

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(11)

Veröffentlichungsnummer: **0 395 857**
A1

12.
13

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 90104478.4

(51) Int. Cl.⁵: C07C 2/12, C07C 7/13

(22) Anmeldetag: 09.03.90

(30) Priorität: 05.05.89 DE 3914817

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
07.11.90 Patentblatt 90/45(54) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE DE ES FR GB IT NL SE(71) Anmelder: HÜLS AKTIENGESellschaft
- RSP Patente / PB 15 - Postfach 13 20
D-4370 Marl 1(DE)

(72) Erfinder: Nierlich, Franz, Dr.
Vikariestrasse 16
D-4370 Marl(DE)
Erfinder: Neumeister, Joachim, Dr.
Bitterfelder Strasse 4
D-4370 Marl(DE)
Erfinder: Wildt, Thomas, Dr.
Bruktererstrasse 9
D-4358 Haltern(DE)
Erfinder: Droste, Wilhelm, Dr.
Pommernstrasse 4 a
D-4370 Marl(DE)
Erfinder: Obenaus, Fritz, Dr.
Jubiterweg 60
D-4370 Marl(DE)

(54) Verfahren zur Oligomerisierung von Olefinen.

(57)

2.1 Bei den bekannten Verfahren zur Oligomerisierung von Olefinen mit 2 bis 8 Kohlenstoffatomen weist der nickelhaltige Katalysator nur eine kurze Lebensdauer auf, so daß die katalytischen Oligomerisierungsverfahren bisher großtechnisch unwirtschaftlich waren. Das neue Verfahren soll sich durch eine gute Standzeit des Katalysators auszeichnen.

2.2 Das Einsatz-Kohlenwasserstoff-Gemisch wird vor der Oligomerisierung über ein Molekularsieb mit einem Porendurchmesser von größer als 4 Angström bis 15 Angström geleitet.

2.3 Herstellung von Olefinoligomerisaten mit 4 bis 16 Kohlenstoffatomen.

EP 0 395 857 A1

Verfahren zur Oligomerisierung von Olefinen

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Oligomerisierung von Olefinen mit 2 bis 8 Kohlenstoffatomen oder deren Mischungen, die in einem Kohlenwasserstoff-Gemisch enthalten sind, an einem nickelhaltigen Katalysator bei Temperaturen von 0 bis 200 °C und bei Drücken von 1 bis 70 bar abs.

Olefine mit 2 bis 8 Kohlenstoffatomen oder deren Gemische, insbesondere Olefine mit zwei bis fünf Kohlenstoffatomen, stehen in großen Mengen aus Raffineriecrackern zur Verfügung und stellen deshalb wichtige Rohstoffe für die gesamte Petrochemie dar. So haben die Polymeren von Äthylen, Propylen und Buten-1 oder Mischungen derselben zahlreiche Anwendungen gefunden.

Aber auch die durch Säurekatalyse hergestellten, verzweigten Oligomeren von Olefinen mit 2 bis 8 Kohlenstoffatomen haben großtechnische Bedeutung erlangt. So wird bereits seit Jahrzehnten die Herstellung von Polymerbenzin aus C₃/C₄-Olefinen gemischen praktiziert und verschiedene, daraus isolierte Fraktionen werden als Ausgangsmaterialien für z. B. PVC-Weichmacher oder Detergentien verwendet.

Bedeutender als die aus Polymerbenzinfractionen hergestellten petrochemischen Produkte sind die aus lineareren Olefinoligomeren erzeugten, weil z. B. solche Waschrohstoffe oder Detergentien biologisch besser abbaubar sind oder solche PVC-Weichmacher u. a. niedrigere Viskositäten und verbesserte Tieftemperatureigenschaften bei jedoch vergleichbarem Dampfdruck aufweisen. Weniger verzweigte Oligomere mit 10 bis 16 Kohlenstoffatomen aus C₅/C₆-Olefinen eignen sich hervorragend als Dieselmotorkraftstoffkomponente. Dieser Aspekt ist in Ländern, die ihre Kraftstoffversorgung hauptsächlich auf Kohle ausrichten, von großer Wichtigkeit.

Die lineareren Oligomeren aus niedrigeren Olefinen sind zugänglich durch Umsetzung derselben bei Temperaturen von etwa 0 bis 200 °C und Drücken von ca. 1 bis 70 bar an sowohl homogenen als auch heterogenen Katalysatoren, die als aktive Komponente überwiegend Nickel enthalten. Es sind aber auch andere katalytisch aktive Metalle, wie z. B. Ruthenium (G. Braca, G. Slzana; *La Chimica e l'Industria*, 56 (1974), 110-116), Palladium gemäß US-PS 4 436 946 und Kupfer, Kobalt, Eisen, Chrom und Titan gemäß GB-PS 624 002 bekannt. Technische Bedeutung haben allerdings nur die nickelhaltigen Katalysatoren erlangt.

DE-PS 28 55 423 offenbart als homogenen Katalysator ein System, das aus dem Nickel-II-salz der Oktansäure, Ethylaluminiumdichlorid und einer freien Fettsäure besteht. Ein Katalysatorsystem

dieser Art wird auch beim einzigen homogen katalysierten Verfahren von technischer Bedeutung zur Olefinoligomerisierung (DIMERSOL[®]) (Y. Chauvin et. al., *Chemistry and Industry*, 1974, 375-378) eingesetzt.

Homogen katalysierte Verfahren zur Oligomerisierung von Olefinen sind wegen der technisch aufwendigen Abtrennung des Katalysatorsystems sehr kostenintensiv und erfordern darüber hinaus eine nicht einfache Entsorgung des zwangsweise anfallenden Abfallproduktes, das bei der Vernichtung des Katalysators entsteht.

Neben homogenen Katalysatoren sind auch zahlreiche heterogene Katalysatoren auf Basis Nickel und Silizium beschrieben, die oftmals zusätzlich noch Aluminium enthalten und auf unterschiedlichste Weise hergestellt werden. DD-PS 160 037 offenbart beispielsweise die Herstellung eines Ni/Al-Fällungskatalysators auf SiO₂ als Trägermaterial. Andere Katalysatoren werden erhalten, indem man die an der Trägeroberfläche befindlichen positiv geladenen Teilchen, wie Protonen oder Natriumionen, gegen Nickelionen austauscht. Dabei kommen unterschiedlichste Trägermaterialien zum Einsatz, z. B. gemäß R. Espinoza et. al.; *Appl. Cat.* 31 - (1987), S. 259-266, amorphes Aluminiumsilikat, gemäß DE-PS 20 29 624 kristallines Aluminiumsilikat, gemäß NL-PS 8 500 459 Zeolithe vom ZSM-Typ, gemäß DE-PS 23 47 235 ein X-Zeolith, gemäß A. Barth et. al., *Z. Anorg. Allg. Chem.* 521 (1985), 207-214, X- und Y-Zeolithe und gemäß EP-A 0 233 302 ein Mordenit.

Es ist bekannt, daß nickelhaltige Katalysatoren empfindlich auf die verschiedensten Katalysatorgifte reagieren. Solche Katalysatorgifte sind u. a. mehrfach ungesättigte Kohlenwasserstoffe, wie z. B. Propin oder Butadien, Halogenverbindungen, Sauerstoffverbindungen, wie z. B. Wasser oder Alkohole, Schwefelverbindungen, wie z. B. Schwefelwasserstoff, Kohlenoxisulfid, Thioalkohole und Thioether sowie Stickstoffverbindungen, wie z. B. Amine, die im FCC-C₄-Kohlenwasserstoffschnitt (FCC ist die Abkürzung für Fluid Cat. Cracker) enthalten sind, oder Spuren an Butadienextraktionsmitteln, wie z. B. Acetonitril oder N-Methylpyrrolidon im SC-Raffinat-I. (SC ist die Abkürzung für Steam Cracker).

Die Wirkungsweise dieser Katalysatorgifte ist hingegen nicht genau bekannt, man vermutet aber, daß sie auf eine stärkere Adsorption derselben als die der zu oligomerisierenden Olefine an den katalytisch aktiven Zentren zurückzuführen ist. Durch die Anwesenheit solcher Katalysatorgifte in den zu oligomerisierenden Olefinen nimmt die Katalysatoraktivität im Laufe der Zeit ab.

So sind aus dem Stand der Technik Verfahren bekannt, um verschiedene Verbindungen aus einem Kohlenwasserstoff-Gemisch zu entfernen: Polyene werden gemäß DE-PS 20 57 269 vor der Oligomerisierung bevorzugt bis zu 75 % zu den entsprechenden Monoolefinen katalytisch hydriert. US-PS 4 153 638 lehrt, daß der Diolefingehalt nach katalytischer Hydrierung unter 1 Gew.-% liegen soll.

Da die nickelhaltigen Oligomerisierungskatalysatoren im allgemeinen auch hydrieraktiv sind, kann man gemäß EP-PS 0 091 232 die Diolefine durch Überleiten des mit Wasserstoff gesättigten Einsatz-Kohlenwasserstoff-Gemisches über den Oligomerisierungskatalysator in die entsprechenden Olefine überführen.

Im Einsatz-Kohlenwasserstoff-Gemisch gelöstes Wasser kann gemäß US-PS 4 153 638 durch übliche Trocknungsmittel, wie z. B. ein Molekularsieb mit einem Porendurchmesser von 3 Angström oder aktivierten Bauxit auf Restgehalte von weniger als 10 Gew.-ppm entfernt werden. Andere höher-siedende Sauerstoffverbindungen werden gemäß DE-PS 20 57 269 bei der Destillation des Kohlenwasserstoff-Gemisches als Sumpfprodukt abgezogen.

Schwefelverbindungen können durch eine Alkali- und Stickstoffverbindungen durch eine Wasserwäsche entfernt werden, wobei gemäß US-PS 4 153 638 bevorzugt Kohlenwasserstoff-Gemische mit Restgehalten von weniger als 1 Gew.-ppm Schwefel und 0,3 Gew.-ppm Stickstoff zur Oligomerisierung eingesetzt werden.

Die Verfahren gemäß dem Stand der Technik eignen sich aber nur zur groben Entfernung solcher Verbindungen.

Es enthält beispielsweise ein in Raffinerien anfallendes Propen/Propan-Gemisch (ca. 75 Gew.-% Propen und ca. 25 Gew.-% Propan) auch noch nach Entschwefelung gemäß dem Stand der Technik hochsiedende Schwefelverbindungen, wie z. B. Dimethylsulfid (Kp: 38 °C) oder Dimethyldisulfid (Kp: 109 °C), in Konzentrationen von kleiner als 0,5 Gew.-ppm. Diese Mengen an Schwefelverbindungen reichen aber bereits, um die Lebensdauer des Oligomerisierungskatalysators bis zur Unwirtschaftlichkeit hin zu vermindern.

Als weiteres Beispiel seien C₄-Kohlenwasserstoffschnitte genannt, die trotz ihrer vorherigen Destillation im Spurenbereich höhersiedende Sauerstoffverbindungen, wie z. B. Methyl-tert.-butylether, tert.-Butylalkohol oder Aceton, enthalten können. Ähnliches trifft auch auf C₅-Kohlenwasserstoff-Schnitte, wie z. B. Pyrolysebenzin, zu.

Da Katalysatorgifte aber schon in Spuren wirksam sind, reichen zu ihrer Entfernung aus dem Einsatz-Kohlenwasserstoff-Gemisch für die Oligomerisierung von Olefinen die obengenannten

Grobreinigungs-Verfahren gemäß dem Stand der Technik nicht aus. Aus diesem Grunde haben sich in der Praxis die katalytischen Verfahren zur Oligomerisierung von Olefinen, insbesondere die heterogen katalysierten Verfahren, wegen zu geringer Katalysatorlebensdauer nicht durchsetzen können.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein wirtschaftlicheres Verfahren zur Oligomerisierung von Olefinen zu entwickeln, in welchem etwaige Katalysatorgifte so weitgehend aus dem Einsatz-Kohlenwasserstoff-Gemisch vor der Oligomerisierung entfernt werden, daß der nickelhaltige Katalysator eine gute Standzeit aufweist.

Überraschenderweise verlängert sich durch Überleiten des Einsatz-Kohlenwasserstoff-Gemisches über ein Molekularsieb mit einem Porendurchmesser von größer als 4 Angström bis 15 Angström die Lebensdauer des nickelhaltigen Katalysators so nachhaltig, daß jetzt auch der großtechnische Einsatz des katalytischen Verfahrens zur Oligomerisierung von Olefinen in wirtschaftlicher Weise möglich ist.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist daher ein Verfahren zur Oligomerisierung von Olefinen mit 2 bis 8 Kohlenstoffatomen oder deren Mischungen, die in einem Kohlenwasserstoff-Gemisch enthalten sind, an einem nickelhaltigen Katalysator bei Temperaturen von 0 bis 200 °C und bei Drücken von 1 bis 70 bar abs., das dadurch gekennzeichnet ist, daß man das Einsatz-Kohlenwasserstoff-Gemisch vor der Oligomerisierung über ein Molekularsieb mit einem Porendurchmesser von größer als 4 Angström bis 15 Angström leitet.

Die Olefine im Einsatz-Kohlenwasserstoff-Gemisch können sowohl an einem homogenen als auch an einem heterogenen nickelhaltigen Katalysator oligomerisiert werden. Bevorzugt werden sie an einem heterogenen nickelhaltigen Katalysator, besonders bevorzugt an einem nickelhaltigen Katalysatorfestbett und ganz besonders bevorzugt an einem nickel-, silicium- und aluminiumhaltigen Katalysatorfestbett oligomerisiert.

Des weiteren können die Olefine im Einsatz-Kohlenwasserstoff-Gemisch in der Flüssigphase, Gasflüssigmischphase oder in der Gasphase oligomerisiert werden. Bevorzugt werden sie in der Flüssigphase oligomerisiert.

Es können als Molekularsiebe sowohl kristalline, natürliche Aluminiumsilikate, wie z. B. Schichtgittersilikate als auch synthetische erfindungsgemäß eingesetzt werden.

Geeignet für das erfindungsgemäße Verfahren sind auch kommerzielle Molekularsiebe, wie z. B. Typen der Firmen Bayer AG, Dow, Union Carbide, Laporte oder Mobil. Diese Molekularsiebe können z. B. Zeolithe vom A-, X- und Y-Typ sein.

Des weiteren sind auch synthetische Moleku-

larsiebe geeignet, die neben Silizium und Aluminium als Hauptbestandteile noch andere Atome als Nebenbestandteile aufweisen. Diese können z. B. durch einen Ionenaustausch mit den austauschbaren Kationen in den Zeolithen eingebaut werden. Beispielfhaft sei hier aufgeführt der Austausch mit seltenen Erden, wie z. B. Gallium, Indium oder Lanthan, oder mit Nickel, Kobalt, Kupfer, Zink oder Silber.

Darüber hinaus können auch synthetische Zeolithe, in welche andere Atome, wie z. B. Bor oder Phosphor, die durch Kopräzipitation in das Gitter miteingebaut sind, erfindungsgemäß eingesetzt werden.

Der Konzentration der zu entfernenden Katalysatorgifte kommt zwar keine prinzipielle, wohl aber eine wirtschaftliche Bedeutung zu, denn deren Konzentration bestimmt das benötigte Volumen an erfindungsgemäß eingesetztem Molekularsieb pro Zeiteinheit. Im Normalfall wird es günstiger sein, mit Mitteln gemäß dem Stand der Technik Katalysatorgifte auf Gehalte bis zu etwa 1 000 Gew.-ppm zu reduzieren und das so an Katalysatorgiften angereicherte Einsatz-Kohlenwasserstoff-Gemisch über das erfindungsgemäß eingesetzte Molekularsieb zu leiten. Aus diesem Grunde werden bevorzugt aus dem Einsatz-Kohlenwasserstoff-Gemisch vor dem Überleiten desselben über das Molekularsieb mit einem Porendurchmesser von größer als 4 Angström bis 15 Angström im wesentlichen Wasser, Alkohole, Stickstoff-, Schwefel- und Halogenverbindungen entfernt.

Hierbei kann die grobe Entfernung von Wasser und/oder Methanol aus dem Einsatz-Kohlenwasserstoff-Gemisch vorzugsweise mit Hilfe eines Molekularsiebes mit einem Porendurchmesser von bis zu 4 Angström erfolgen. Eine andere Verfahrensweise ist, daß Wasser und/oder Methanol und/oder Ethanol aus dem Einsatz-Kohlenwasserstoff-Gemisch durch Azeotropdestillation entfernt werden. Die letztere Verfahrensweise ist besonders geeignet für Einsatz-Kohlenwasserstoff-Gemische, die aus einer Methyltertiär-Butylether-Anlage oder einer tertiär-Amyl-Methylether-Anlage stammen, da bei der Azeotropdestillation gleichzeitig der Dimethylether, ein Nebenprodukt der Ethersynthese, mit abgetrennt wird.

Sind mehrfach ungesättigte Kohlenwasserstoffe im Einsatz-Kohlenwasserstoff-Gemisch vorhanden, so müssen diese aus demselben vor der Oligomerisierung entfernt werden.

Bevorzugt werden sie aus dem Einsatz-Kohlenwasserstoff-Gemisch durch eine selektive Hydrierung, z. B. gemäß EP-PS 81 041 und DE-PS 15 68 542, entfernt, besonders bevorzugt durch eine selektive Hydrierung bis auf einen Restgehalt von unter 5 Gew.-ppm.

Die Entfernung der mehrfach ungesättigten

Kohlenwasserstoffe aus dem Einsatz-Kohlenwasserstoff-Gemisch kann sowohl vor dem Überleiten desselben über das erfindungsgemäß eingesetzte Molekularsieb als auch nachher erfolgen.

Quantitative Aussagen über den Abtrennungsgrad der Katalysatorgifte aus dem Einsatz-Kohlenwasserstoff-Gemisch am erfindungsgemäß eingesetzten Molekularsieb sind sehr schwierig zu treffen, weil die Natur der Katalysatorgifte oft nicht bekannt ist.

Bevorzugt leitet man das Einsatz-Kohlenwasserstoff-Gemisch vor der Oligomerisierung über ein Molekularsieb mit einem Porendurchmesser von 7 bis 13 Angström.

Manchmal kann es aus wirtschaftlichen Gründen vorteilhaft sein, zwei oder mehrere erfindungsgemäß eingesetzte Molekularsiebe hintereinanderschalten. Man kann also auch das Einsatz-Kohlenwasserstoff-Gemisch vor der Oligomerisierung über zwei oder mehrere hintereinandergeschaltete Molekularsiebe mit einem Porendurchmesser von größer als 4 Angström bis 15 Angström leiten.

Das Überleiten des Einsatz-Kohlenwasserstoff-Gemisches über das erfindungsgemäß eingesetzte Molekularsieb kann sowohl in der Gasphase als auch in der Flüssigphase sowie in der Gasflüssigphasenphase erfolgen. Es werden Raumgeschwindigkeiten (WHSV = weight hourly space velocity) von 0,05 bis 100 1/h bevorzugt und von 1 bis 40 1/h besonders bevorzugt.

Man leitet das Einsatz-Kohlenwasserstoff-Gemisch vor der Oligomerisierung über das erfindungsgemäß eingesetzte Molekularsieb bevorzugt bei Drücken von 1 bis 200 bar abs., besonders bevorzugt bei Drücken von 1 bis 50 bar abs. und bevorzugt bei Temperaturen von 0 bis 200 °C, besonders bevorzugt bei Temperaturen von 20 bis 160 °C.

Die Strömungsrichtung des Einsatz-Kohlenwasserstoff-Gemisches über das erfindungsgemäß eingesetzte Molekularsieb ist frei wählbar, bevorzugt von unten nach oben.

In der Regel bleibt die Schutzwirkung des erfindungsgemäß eingesetzten Molekularsiebs für den nachgeschalteten Oligomerisierungskatalysator für lange Zeit erhalten. Beobachtet man aber nach einer gewissen Zeit einen Durchbruch der Katalysatorgifte durch das erfindungsgemäß eingesetzte Molekularsieb, immer spätestens erkennbar an einem gewissen Rückgang des Olefinumsetzungsgrades, so kann man auf ein Reserve-Molekularsieb umschalten und kann zwischenzeitlich das erschöpfte regenerieren.

Die Häufigkeit der Regenerierung des erfindungsgemäß eingesetzten Molekularsiebes hängt u. a. von der Größe der Molekularsiebbetten, den Betriebstemperaturen sowie der Konzentration der

Katalysatorgifte ab.

Man kann die erfindungsgemäß eingesetzten Molekularsiebe nach bekannter Weise regenerieren, z. B. mit einem inerten Regenerationsgas, wie z. B. Stickstoff oder Wasserstoff, oder einem gasförmigen Kohlenwasserstoff, wie z. B. Methan oder n-Butan, bei Temperaturen von etwa 160 bis 250 °C.

Die Erfindung wird durch die folgenden Beispiele näher erläutert:

Beispiel 1

Es wird eine 15 gew.-%ige Lösung von Ethylen in n-Butan hergestellt. Diese Lösung wird bei Raumtemperatur über ein Adsorptionsbett, bestehend aus einem Molekularsieb mit einem Porendurchmesser von 3 Angström, mit einer LHSV von 5 l Lösung/l Adsorbens · h geleitet, und anschließend wird das noch in Spuren vorhandene Acetylen an einem Katalysator auf Basis von 0,5 Gew.-% Pd an Al₂O₃ mit einer WHSV von 20 h⁻¹ selektiv hydriert.

Dann wird die so vorbehandelte Lösung bei einer Temperatur von 25 °C und einem Druck von 50 bar abs. über ein Molekularsieb vom Typ 13 X der Firma Bayer AG (Porendurchmesser 9 Angström) mit einer WHSV von 4 · h⁻¹ geleitet. Irgendwelche Katalysatorgifte lassen sich weder vor noch nach dem Molekularsieb vom Typ 13 X der Firma Bayer AG nachweisen. Die so aufbereitete Lösung wird nun bei einer Temperatur von 70 °C, einem Druck von 50 bar und einer WHSV von 4 · h⁻¹ an einem nickelausgetauschten Montmorillonit (Montmorillonit der Firma Fluka AG, Darstellung: J. R. Sohn, H. B. Park, J. kor. chem. Soc. 26(5), S. 282 ff, 1982) oligomerisiert. Der Ethylenumsatz beträgt über eine Woche unverändert 99 %.

Vergleichsbeispiel 1

Die Ethylenoligomerisierung erfolgt analog zu Beispiel 1, jedoch unter Verzicht auf das Molekularsieb vom Typ 13 X der Firma Bayer. Pro Tag sinkt der Ethylenumsatz um etwa 0,5 % und beträgt nach einer Woche nur mehr 95,5 %.

Beispiel 2

Raffineriepropen mit einem Gehalt von etwa 75 Gew.-% Propen, in dem sich 0,45 Gew.-ppm Schwefel nachweisen lassen, wird analog zu Beispiel 1 aufbereitet und anschließend oligomerisiert, jedoch wird das Raffineriepropen vor der Oligomerisierung über einen mit Kupfer ausgetauschten X-

Zeolithen mit einem Gehalt von 4,5 Gew.-% Cu (Porendurchmesser 8 Angström vor dem Austausch mit Kupfer), bei einer Temperatur von 120 °C, einem Druck von 50 bar abs. und mit einer WHSV von 0,75 · h⁻¹ geleitet. Nach Passieren dieses Cu-Zeolithen beträgt der Schwefelgehalt des Raffineriepropens nur mehr 7 Gew.-ppb. Zur Oligomerisierung dient ein Nickel-Aluminium-Siliziumoxid-Katalysator mit 15,3 Gew.-% NiO, 9,3 Gew.-% Al₂O₃ und 75,4 Gew.-% SiO₂, der gemäß DE-PS 20 51 402 durch Kopräzipitation von Ni(NO₃)₂ mit Natriumsilikat in Gegenwart von kolloidalem Aluminiumoxid hergestellt wurde. Bei einer WHSV von 5 · h⁻¹, einem Druck von 50 bar abs. und einer Temperatur von 60 °C beträgt der Propenumsatz 53,5 %, der auch noch nach vier Wochen mit 53,0 % de facto unverändert ist.

Vergleichsbeispiel 2

Raffineriepropen wird analog zu Beispiel 2 aufbereitet und oligomerisiert, allerdings ohne den mit Kupfer ausgetauschten X-Zeolithen. Nach nur einwöchiger Betriebsdauer ist der Propenumsatz auf 21,5 % abgefallen.

Beispiel 3

Aus einem C₄-Kohlenwasserstoff-Schnitt aus einer MTB-Anlage mit 75 Gew.-% an n-Butenen wird Isobutan destillativ abgetrennt. Gleichzeitig damit wird jede Restfeuchte sowie der gesamte Gehalt an Methanol und Dimethylether über Kopf abgezogen. Das im Sumpf anfallende n-Butenkonzentrat mit einem Gehalt von 79 Gew.-% n-Buten, 0,05 Gew.-% Isobuten und 0,7 Gew.-ppm tert.-Butylalkohol und 1,1 Gew. ppm Methyl-tert.-Butylether wird analog zu Beispiel 1 selektiv hydriert, über ein Molekularsieb vom Typ 13 X der Firma Union Carbide (Porendurchmesser 10 Angström) bei einer Temperatur von 20 °C, einem Druck von 50 bar abs. und einer WHSV von 6 h⁻¹ geleitet und anschließend bei einer Temperatur von 140 °C, einem Druck von 20 bar abs. und einer WHSV von 6 · 1/h oligomerisiert. Nach dem Molekularsieb vom Typ 13 X der Firma Union Carbide beträgt der Gehalt an tert.-Butylalkohol 40 Gew.-ppb und der an Methyl-tert.-butylether 90 Gew.-ppb.

Der zur Oligomerisierung eingesetzte Katalysator wird wie folgt hergestellt:

500 g eines Molekularsiebes vom Typ 13 X der Firma Bayer AG werden mit 1 l einer 1molaren Nickelnitratlösung überschichtet und 6 Stunden lang bei einer Temperatur von 80 °C gehalten und gelegentlich geschüttelt. Danach wird die Lösung abdampft und der Katalysator für 5 Stunden bei

einer Temperatur von 120 °C getrocknet und anschließend für 48 Stunden bei einer Temperatur von 350 °C unter Stickstoffatmosphäre kalziniert. Der fertige Oligomerisierungskatalysator enthält 9,7 Gew.-% Nickel.

Der Butenumsatz beträgt nach einer Einlaufphase von 3 Tagen 32 % und bleibt auch nach weiteren 14 Tagen unverändert.

Vergleichsbeispiel 3

Die Oligomerisierung wird analog zu Beispiel 3 durchgeführt, aber anstelle des Molekularsiebes vom Typ 13 X der Firma Union Carbide wird ein Molekularsieb vom Typ 4 A der Firma Bayer AG (Porendurchmesser 4 Angström) verwendet. Der anfänglich gleiche Butenumsatz ist nach 14 Tagen auf 20 % abgefallen.

Beispiel 4

Einem butadienfreien C₄-Kohlenwasserstoff-Gemisch mit einem Gehalt von 83,9 Gew.-% an n-Butenen werden 0,8 Gew.-ppm Dimethylamin zugemischt. Dieses Einsatz-Kohlenwasserstoff-Gemisch wird über ein Molekularsieb vom Typ 5 A der Firma Bayer AG (Porendurchmesser 5 Angström) bei einer Temperatur von 23 °C, einem Druck von 25 bar abs. und einer WHSV von 2 · h⁻¹ geleitet und enthält danach nur mehr 60 Gew.-ppb des zugesetzten Amins. Anschließend erfolgt die Butenoligomerisierung bei einer WHSV von 1 · h⁻¹, einer Temperatur von 100 °C und einem Druck von 25 bar abs. an dem folgendermaßen hergestellten Katalysator:

250 g eines Y-Zeolithen der Firma Ventron, Karlsruhe, werden mit 500 ml einer 1molaren Nickelnitratlösung überschichtet und bei einer Temperatur von 70 °C 6 Stunden lang gehalten. Danach wird die Lösung abdekantiert und verworfen. Anschließend wird der so behandelte Y-Zeolith 24 Stunden lang mit heißem Wasser extrahiert und für 24 Stunden bei einer Temperatur von 350 °C unter Stickstoffatmosphäre kalziniert. Der fertige Oligomerisierungskatalysator enthält 4,9 Gew.-% Nickel.

Der Buten-Umsatz beträgt nach einer dreitägigen Einlaufphase 29,4 % und ist nach drei Wochen mit 29,0 % praktisch unverändert.

Vergleichsbeispiel 4

Die Oligomerisierung wird gemäß Beispiel 4 wiederholt, allerdings ohne die vorherige Abtrennung des Dimethylamins am Molekularsieb vom Typ 5 A der Firma Bayer AG. Der Butenumsatz

geht kontinuierlich zurück. Er beträgt nach drei Tagen 27 % und nach einer Woche nur noch 12 %.

Beispiel 5

Eine C₈-Kohlenwasserstoff-Fraktion mit einem Gehalt von 99,5 Gew.-% an Oktenen enthält darüber hinaus noch 400 Gew.-ppm mehrfach ungesättigte Olefine und 1 Gew.-ppm Schwefel. Sie wird selektiv hydriert und anschließend über ein zinkausgetauschtes Molekularsieb mit einem Gehalt an 2 Gew.-% Zink bei einer Temperatur von 20 °C, einem Druck von 50 bar abs. und einer WHSV von 1 · h⁻¹ geleitet. Das zinkausgetauschte Molekularsieb erhält man durch Ionenaustausch des Schichtgittersilikates vom Typ K10 der Firma Südchemie (Porendurchmesser 13 Angström). Die so vorbehandelte C₈-Kohlenwasserstoff-Fraktion, in der sich keine mehrfach ungesättigten Olefine, wohl aber noch 43 Gew.-ppb Schwefel nachweisen lassen, wird bei einer Temperatur von 100 °C, einem Druck von 5 bar abs. und einer WHSV von 1 · h⁻¹ oligomerisiert. Die Herstellung des hierbei verwendeten Oligomerisierungskatalysators erfolgt analog zu Beispiel 3, nur mit dem Unterschied, daß der Katalysator vor seinem Trocknen 24 Stunden lang mit heißem Wasser extrahiert wird. Der Nickelgehalt des fertigen Oligomerisierungskatalysators beträgt 5,5 Gew.-%.

Nach einer Einlaufzeit von 3 Tagen beträgt der Okten-Umsatz 24 % und ist noch nach drei Wochen unverändert.

Vergleichsbeispiel 5

Die Oligomerisierung wird analog zu Beispiel 5 wiederholt, allerdings ohne vorheriges Überleiten der C₈-Kohlenwasserstoff-Fraktion über das zinkausgetauschte Molekularsieb. Der Buten-Umsatz beträgt nach drei Tagen nur noch 17 % und ist nach drei Wochen auf Null zurückgegangen.

Ansprüche

1. Verfahren zur Oligomerisierung von Olefinen mit 2 bis 8 Kohlenstoffatomen oder deren Mischungen, die in einem Kohlenwasserstoff-Gemisch enthalten sind, an einem nickelhaltigen Katalysator bei Temperaturen von 0 bis 200 °C und bei Drücken von 1 bis 70 bar abs., dadurch gekennzeichnet, daß man das Einsatz-Kohlenwasserstoff-Gemisch vor der Oligomerisierung über ein Molekularsieb mit einem Porendurchmesser von größer als 4

Angström bis 15 Angström leitet.

2. Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

daß aus dem Einsatz-Kohlenwasserstoff-Gemisch vor dem Überleiten desselben über das Molekularsieb mit einem Porendurchmesser von größer als 4 Angström bis 15 Angström im wesentlichen Wasser, Alkohole, Stickstoff-, Schwefel- und Halogenverbindungen entfernt werden.

5

3. Verfahren nach den Ansprüchen 1 und 2,

10

dadurch gekennzeichnet,

daß die Olefine im Einsatz-Kohlenwasserstoff-Gemisch an einem heterogenen nickelhaltigen Katalysator oligomerisiert werden.

4. Verfahren nach Anspruch 3,

15

dadurch gekennzeichnet,

daß die Olefine im Einsatz-Kohlenwasserstoff-Gemisch an einem nickel-, silicium- und aluminiumhaltigen Katalysatorfestbett oligomerisiert werden.

5. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 4,

20

dadurch gekennzeichnet,

daß die Olefine im Einsatz-Kohlenwasserstoff-Gemisch in der Flüssigphase oligomerisiert werden.

6. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 5,

dadurch gekennzeichnet,

25

daß man das Einsatz-Kohlenwasserstoff-Gemisch vor der Oligomerisierung über das Molekularsieb bei Drücken von 1 bis 200 bar abs. leitet.

7. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 6,

dadurch gekennzeichnet,

30

daß man das Einsatz-Kohlenwasserstoff Gemisch vor der Oligomerisierung über das Molekularsieb bei Temperaturen von 0 bis 200 °C leitet.

8. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 7,

dadurch gekennzeichnet,

35

daß die mehrfach ungesättigten Kohlenwasserstoffe aus dem Einsatz-Kohlenwasserstoff-Gemisch vor der Oligomerisierung entfernt werden.

9. Verfahren nach Anspruch 8,

dadurch gekennzeichnet,

40

daß die mehrfach ungesättigten Kohlenwasserstoffe aus dem Einsatz-Kohlenwasserstoff-Gemisch durch eine selektive Hydrierung entfernt werden.

10. Verfahren nach Anspruch 9,

dadurch gekennzeichnet,

45

daß die mehrfach ungesättigten Kohlenwasserstoffe aus dem Einsatz-Kohlenwasserstoff-Gemisch durch eine selektive Hydrierung bis auf einen Restgehalt von unter 5 Gew.-% entfernt werden.

50

55



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 90104478.4

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.)
X	<u>EP - A1 - 0 281 208</u> (SHELL INTERNATIONALE RE- SEARCH) * Ansprüche; Beispiel *	1,3,4, 5,6	C 07 C 2/12 C 07 C 7/13
Y	<u>FR - A1 - 2 556 715</u> (LABOFINA SA) * Ansprüche *	1,3-7	
Y	<u>DD - A - 152 331</u> (E.FRITSCH et al.) * Beispiel 1 *	1,3-7	
Y	<u>EP - A1 - 0 229 994</u> (UNION CARBIDE) * Zusammenfassung *	1,3-7	
Y	<u>GB - A - 2 154 603</u> (CHEVRON RESEARCH) * Zusammenfassung *	1,3-7	
Y	<u>US - A - 3 816 975</u> (COLLINS) * Ansprüche *	1-4, 6-8	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.) C 07 C 2/00 C 07 C 7/00
Y	<u>US - A - 2 828 347</u> (HOGAN et al.) * Beispiel *	1-4, 6-8	
A	<u>DE - A1 - 3 611 853</u> (EC ERDÖLCHEMIE) * Ansprüche; Beispiel 1 *	1,2, 6-9	
A	<u>US - A - 2 906 790</u> (R.W.SMYTH) * Anspruch 1 *	1,8,9	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort WIEN		Abschlußdatum der Recherche 21-05-1990	Prüfer KÖRBER
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTEN X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, überein- stimmendes Dokument			

EP-A Form 1503 03/92